

COVABOIS

Primaire et Finition Acrylique pour Bois



INTERIEUR



EXTERIEUR

DESTINATION GENERALE :

Protection et décoration satinée des menuiseries et bardages bois.
Idéal comme couche d'impression et de finition sur tous les types de bois (2 produits en 1).
Particulièrement recommandé pour les opérations HQE et dans la rénovation des locaux habités.

CARACTERISTIQUES DU FILM :

Aspect satiné mat pommelé. Ne jaunit pas dans le temps.
Haut pouvoir couvrant et garnissant même sur les arêtes. Application aisée sans risque majeur de coulure.
Sans odeur, recouvrable dans la journée.
Souplesse constante dans le temps.
Microporeuse laissant respirer le support.
Lessivable. Protection hydrofuge du bois limitant le risque de fissuration.
Excellente résistance aux micro organismes, antibleus. Bloque les remontées de tanins de certains bois (nous consulter).

SUPPORTS USUELS :

Subjectiles Bois : Bois de classe IV, bois exotique anti siccatifs, panneaux de particules...
Subjectiles de maçonnerie : Bétons et enduits ciment, fibrociment,...
Subjectiles Plâtre : Enduits, plaques de plâtre cartonées
Autres subjectiles : PVC rigide imprimé

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT (base blanche) :

Aspect en pot	: Peinture onctueuse
Densité	: 1,35 +/- 0,05
Extrait sec pondéral réel	: 62 +/- 2
Extrait sec volumique calculé	: 40 +/- 2
Point éclair	: Sans (Ininflammable)
Rendement moyen par couche	: 10 à 14 m ² / L
Consommation moyenne par couche	: 0,07 à 0,10 L/ m ²
Séchage (20°c et 65% de HR)	: Hors poussière : 30mn minimum Recouvrable : 4h minimum
Classification AFNOR	: Famille I, classe 7b2

TEINTES : Blanc et Bases à teinter

Nuancier CREATIONS Plus
D'autres nuanciers peuvent être contretypés sur demande, nous consulter.

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds :

Conforme aux DTU en vigueur et règles de l'art.
Les fonds doivent être propres, sains, cohésifs et secs à l'application.

Sur les bois tropicaux ou gras : Dégraissage préalable après ponçage et dépoussiérage.

TABLEAU RECAPITULATIF SYSTEME

	BOIS NEUFS	BOIS ANCIENS DECAPES	BOIS IMPRIMES NEUFS	FIBROCIMENT NON PEINT
IMPRESSION (1 couche)	COVABOIS dilué à 10% maxi ou U'PRIM UNIVERSEL sur les portes isoplans	COVABOIS dilué à 10% maxi	Sur impression d'usine U'PRIM UNIVERSEL INNOVACRYL 2.1	Primaire RETIPLAST « E »
FINITION (2 couches)	COVABOIS	COVABOIS	COVABOIS	COVABOIS

Remarque : Les bois peuvent être légèrement humides en surface mais secs à cœur suivant les recommandations du DTU 59.1

APPLICATION :

- Matériel** : Brosse spéciale acrylique, rouleau poils moyens 8 à 13 mm, pistolet.
Déposer le produit puis répartir sans tirer en croisant l'application. Toujours finir dans le sens des fibres du bois.
- Dilution** : Produit prêt à l'emploi, dilution de 5 à 10% d'eau pour application au pistolet.
Sur fond très absorbant, dilution à 10% d'eau pour favoriser la pénétration.
- Agitation** : Agiter 3 à 5 mn avant emploi.
- Nettoyage du matériel** : A l'eau, IMMEDIATEMENT après emploi.
- Entretien** : Nettoyage à l'eau et brossage – Séchage – 1 à 2 couches de COVABOIS tous les 5 à 7 ans suivant l'exposition et les conditions atmosphériques.

CONDITIONNEMENT : 1L - 3L - 16L

EMISSION DANS L'AIR INTERIEUR :

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant une toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



HYGIENE ET SECURITE :

Fiche de Données de Sécurité disponible sur le site : www.quickfds.com
Consulter les étiquettes de danger et sécurité sur l'emballage d'origine.

CONSERVATION :

24 mois en emballage d'origine non entamé.
Stocker à du gel et à des températures inférieures à 35°C.