

ACRYSTYL IMPRESSION

Impression Acrylique Polyvalente



INTERIEUR

EXTERIEUR

DESTINATION GENERALE :

Impression des murs, façades et plafonds sur fonds courants du bâtiment avant application de peintures acryliques usuelles en phase aqueuse.

Idéale en travaux neufs et en réhabilitation pour travaux rapides et soignés sur anciennes peintures acryliques.

CARACTERISTIQUES DU FILM :

Séchage rapide sans odeur. -Application aisée sans éclaboussure.
Bon pouvoir couvrant et garnissant – Belle blancheur – Microporeuse.
Polyvalente sur tous les supports usuels en intérieur et extérieur.
Insaponifiable sur enduits ciment ou béton.

SUPPORTS USUELS :

Subjectiles de liants hydrauliques	: Bétons et enduits ciment.
Subjectiles Plâtre	: Enduit de peintre pelliculaire, plaques de plâtre.
Subjectiles à base de bois	: Agglomérés de bois, en intérieur uniquement.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT (base blanche) :

Aspect en pot	: Peinture onctueuse
Densité	: 1,55 +/- 0,05
Extrait sec pondéral réel	: 66.7% +/- 2
Extrait sec volumique calculé	: 46.4% +/- 2
Rendement moyen par couche	: 9 à 11 m ² par L
Consommation moyenne par couche	: 0.09 à 0.11 L/m ²
Séchage (20°C et 65% de HR)	: Sec au toucher : 30 mn minimum : Recouvrable : 3 h minimum
Classification AFNOR NF T 36 005	: Famille I, classe 7b2
COV (Cat. A/i) : valeurs limites en UE = 140 g/L (2010).	: Ce produit contient au maximum : 2 g / L de COV

TEINTES : Blanc

ACRYSTYL IMPRESSION peut être teinté par addition de 3 % maximum de colorant universel pour favoriser le pouvoir couvrant des peintures de finitions colorées et réduire le nombre de couche.

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds :

Conforme aux DTU 59.1 en vigueur et règles de l'art.
Les fonds doivent être propres, sains, cohésifs et secs à l'application.

TABLEAU RECAPITULATIF

Rouleau OCRYL 13 mm	Plâtres, plaques de plâtre, enduits de peintre et dérivés	Maçonnerie et béton intérieur	Enduit hydraulique Ancienne peinture acrylique foncée
Impression ACRYSTYL IMPRESSION	1 couche		
Finition monocouche MONOCRYL 2.1 MAT ou VELOURS	1 couche		
Finition bicouche acrylique Exemples non exhaustifs : COVATEX – gamme ACRYSTYL – ACRYSAN + ; ACRYL'AIR ; ACARYAN, gamme EXELEENZ	2 couches		
Finition bicouche D2 ou D3 en phase aqueuse ACRYSTYL FACADE – ACRYTECH- MAUVIPLAST- MAUVIGRES	2 couches		

Sur ancienne peinture **alkyde ou glycérophtalique** : Choisir l'impression U'PRIM UNIVERSEL Blanc

APPLICATION :

Matériel : Brosse, rouleau de 13 mm (OCRYL 13), pistolet AIRLESS.
Dilution : Produit prêt à l'emploi, dilution possible à 5% d'eau pour application Airless ou sur fond absorbant.
Agitation : Agiter 3 à 5 mn avant emploi.
Nettoyage du matériel : A l'eau, immédiatement après emploi.

CONDITIONNEMENT : 2.5L, 10L, 16L

HYGIENE ET SECURITE :

Fiches de Données de Sécurité : disponible sur site internet : www.mauvilac.com et sur Quickfds.fr ou sur simple appel téléphonique à notre Service Technique au 0262 42 03 04.

EMISSION DANS L'AIR INTERIEUR :

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant une toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



CONSERVATION :

24 mois en emballage d'origine non entamé.
Stocker à des températures inférieures à 35°C, dans un endroit frais et aéré.