

VERNILUX SATIN

Vernis Alkyde-Uréthane pour BOIS

INTERIEUR



EXTERIEUR

DESTINATION GENERALE :

Vernis de protection et de décoration pour boiseries (huisserie, porte, bardage, volet, meuble, etc.) en extérieur et intérieur.
Pour les ambiances marines : Utiliser de préférence le VERNILUX SPECIAL MARINE.

ATTENTION : Ce type de vernis ne peut être appliqué sur des bois contenant des agents anti-siccatisifs (Iroko, Teck, Keruing, etc.).

CARACTERISTIQUES DU FILM :

Aspect satiné soyeux et peu sensible à la rayure. Laisse apparaître l'aspect naturel du bois.
Bonne tenue des teintes dans le temps.
Lavable et lessivable. Entretien facile.
Excellente résistance aux intempéries et aux UV.
Application aisée.
Bonne souplesse.

SUPPORTS USUELS :

Subjectiles Bois	:	Avec préparations et traitements préalables.
Bois déjà lasuré	:	Ponçage fin préalable.
Anciens vernis adhérents	:	Directement après ponçage très fin préalable.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT :

Aspect en pot	:	Vernis translucide fluide
Densité	:	0,90 +/- 0,05
Extrait sec pondéral réel	:	56 % +/- 2
Extrait sec volumique calculé	:	45% +/- 2
Point éclair	:	Supérieur à 21°C
Rendement moyen par couche	:	10 à 14 m ² par L (Selon nature et état du support)
Consommation moyenne par couche	:	0,07 à 0,10 L/m ²
Séchage (20°C et 65% de HR)	:	Hors poussière : 2h minimum Recouvrable : 10h minimum pour ponçage
Classification AFNOR	:	Famille I, classe 4a

COV (Cat. A/e) : valeurs limites en UE = 400 g/L (2010)
Ce produit contient au maximum : 399 g/L de COV (calculé)

TEINTES : INCOLORE

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds :

Conforme aux DTU en vigueur et règles de l'art.
Les fonds doivent être propres, sains, cohésifs et secs à l'application.

Rappel : L'humidité du bois brut doit être conforme aux règles du DTU 59.1 et 36 (entre 10 et 18% selon le support et sa destination).

Traitement du bois : Il est conseillé avant le vernissage de traiter le bois avec un produit de traitement préventif et curatif (insecticide, fongicide, anti-bleu...), nous consulter.

TABLEAU RECAPITULATIF SYSTEME

	Bois et dérivés	Anciens vernis ou anciennes lasures
IMPRESSION (1 couche)	VERNILUX	NON
INTERMEDIAIRE (1 couche)	Ponçage et arasage léger , puis appliquer une couche de VERNILUX	Ponçage léger
FINITION (2 couches Selon la couleur et l'aspect désiré)	VERNILUX	VERNILUX

APPLICATION :

Matériel : Brosse, rouleau laqueur.
Dilution : Produit prêt à l'emploi.
Agitation : Agiter 3 mn après addition du diluant WS.
Nettoyage du matériel : White Spirit.

CONDITIONNEMENT : 0,5 L - 2,5 L

HYGIENE ET SECURITE :

Fiche de Données de Sécurité disponible sur : www.quickfds.com
Consulter les étiquettes de danger et sécurité sur l'emballage d'origine.

CONSERVATION :

24 mois en emballage d'origine non entamé.
Stocker à des températures inférieures à 35°C, dans un endroit frais et aéré.